COMPLEMENTOS Modelo RZ 20

Modelo RZ 20
Resina colable Rezolín para la construcción de modelos.

Contenido resina:
1 x 0,500 g.

Contenido endurecedor:
1 x 0,050 g.

Propiedades Físicas

Proporción	Peso	100		10
Term de proceso	ºC	18		22
Vida útil	min.	45		60
Desmoldeable	h		16	
Tiempo de secado	h		24	
Color			negro	
Dureza	Shore D		90	
Compresión	N/mm2		110	
Dilatación lineal	96		0.0016	
Peso específico	•		1.75	

COMPLEMENTOS Modelo EPO 999

Modelo RZ 20
Resina colable Rezolín para la construcción de modelos.

Contenido resina:
1 x 1,500 g.

Contenido endurecedor:
1 x 0,090 g.

Propiedades Físicas

Proporción	Peso	100		100
Term de proceso	ºC	18		22
Vida útil	min.		8-10	
Desmoldeable	h		2-3	
Tiempo de secado	h		5	
Color			azul	
Dureza	Shore D		75-80	
Compresión	N/mm2		65	
Dilatación lineal	96		0.016-0,2	

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com